

# Fi-X EXPERT FAST EXTREME

## HIZLI ve KUVVETLİ YAPIŞTIRICI

### Genel Özellikleri:

**Fi-X EXPERT FAST EXTREME**, ekstra profesyonel kalite, özel güç artırıcı teknoloji ile üretilmiş (**POWER-BOOST TECHNOLOGY**), uygulandığında anında tutunma özelliğine sahip ve de kürlendikten sonra dikkate değer mekanik değerlere sahip bir montaj yapıştırıcısıdır. Tek komponentli, elastik, MS polimer esaslı bir üründür.

### Özellikleri:



Çok yüksek ilk tutunma gücü vardır,  
Beton, mermer, seramik, kiremit, ahşap, cam, strafor (XPS), PVC, polyester, kontrplak, alüminyum, demir, paslanmaz çelik, metal plaka, bakır vs. bir çok maddeye mükemmel tutunma sağlar,  
Islak ve nemli yüzeylere çok yüksek yapışma sağlar,  
Düşük ısılarda bile kolaylıkla uygulanabilir,  
Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz,  
Kürlendikten sonra mükemmel mekanik değerlere sahiptir, 10 cm<sup>2</sup> de 430 kg taşıma kapasitesi vardır,  
Çevrecidir: Solvent, izosiyanat ve silikon içermez,  
Kimyasal olarak nötrdür, kokusuzdur ve korozyona neden olmaz,  
Yüzeyde leke yapmaz,  
Birçok boya ile boyanabilir (Solvent bazlı boyalar ve vernikler tavsiye edilmez.),  
İç ve dış uygulamalara uygundur, yaşlanmaya, suya ve UV'ye dayanıklıdır,  
**-Kimyasallara karşı dayanımı:**  
Alifatik çözeltiler, mineral yağlar, seyreltik inorganik asitlere ve bazlara karşı yüksektir.  
Aromatik çözeltiler, konsantre asitler ve karbohidratlara karşı düşüktür.

### Kullanım Alanları:

Bir çok ağır materyalin yapıştırılmasında, üstelik ön fikzasyon gerekmeden, Titreşime maruz kalabilecek parçaların elastik olarak yapıştırılmasında kullanılır.

### Karakteristik Değerleri:

#### Kürlenmemiş ürünün değerleri:

Yapısı		MS Polimer
Şekli		Macun kıvamında
Kürlenme Şekli		Havanın nemi ile
Yoğunluk		1450 +/- 20 kg/m <sup>3</sup>
Parmak Değme Süresi	23°C/50% RH	5 dak
Kürlenme Süresi	23°C/50% RH	2 -3 mm/gün
Akma Mukavemeti	SIST EN 27390	0 mm
Uygulama Isısı		+5° C ile +40° C arası

#### Kürlenmiş ürünün değerleri:

Sertlik Değeri Shore A	ISO 868	55 +/- 3
E Modülü 100%	SIST EN 28339	>1,3 MPa
Çekme Mukavemeti	ISO 8339	1,60 +/- 0,3 MPa
Kopma Mukavemeti	ISO 8339	% 250 +/- % 50
Hacim Değişimi	SIST ISO 10563	< %1,5
Sıcaklık Mukavemeti		-40° C ile +90° C arası

**Uygulama Şekli:**

Malzeme yüzeye noktalar ya da çizgi halinde uygulanmalıdır. Arada hava geçişi olmalıdır. Derz yüzeyinin temiz ve kuru olması, serbest partiküllerden, toz, pas, yağ ve diğer yabancı maddelerde arındırılmış olması gerekir. Fi-X Expert sürüldükten en geç 15 dakika içinde cisim yüzeye yapıştırılmalıdır.

**Ambalaj Şekli:**

- 290 ml kartuşlarda (12'li kolilerde)

**Stoklama :**

Orijinal ve açılmamış ambalajında ve 5° C ile 25° C arasında ki nemsiz bir yerde en az 12 ay muhafaza edilebilir.

**Güvenlik Uyarıları:**

Ürün ile ilgili özel uyarı gerektiren bir duruma rastlanmamıştır. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutunuz. Uygulama sırasında uygun giysi giyiniz ve eldiven kullanınız. Ürünün göze teması durumunda hemen bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.

**Dikkat Edilecek Hususlar:**

Yukarıda verilmekte olan bilgi ve teknik değerler, kendi bilgi ve denemelerimizin neticesi olarak sunulmuş olup, sadece bir ön bilgi aktarımıdır. Ürünün ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını mutlaka yapacağınız deneme ve testlerle kendiniz belirleyiniz.

