



TEK-SIL ACRYL

Yüksek Kalite Silikonize Mastik

ÜRÜN TANIMI:

Tek komponentli, havanın nemi ile kürlenene yüksek kalite silikonize mastiktir.

ÖZELLİKLERİ:

- Düşey yüzeylerde akma yapmaz, kullanımı kolaydır
- Pürüzlü yüzeylere çok kolay yapışma sağlar
- Kuruduktan sonra su geçirmez ve boyanabilir
- Su ile kolayca temizlenebilir

UYGULAMA ALANLARI:

- * Prefabrik yapı elemanlarının arasındaki genişleme derzlerine
- * Ahşap, PVC, demir ve alüminyum doğramaların montajında
- * Her türlü doğramanın sıva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde
- * Eternit ve alüminyum çatı ve cephe plakalarının ve her türlü yapı malzemelerinin birleşimlerinde
- * Ayrıca çatlaklara karşı boya öncesi kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

*Yoğunluk	: 1,62±0,03 gr/cm ³
* Kabuk bağlama süresi	: 15-60 dak. (23 °C % 50 nem)
* Tam kuruma süresi	: 2 mm/24 saat (23 °C , %50 nem)
* Volumetrik kayıp	: ~ % 25
* Elastikiyet	: > % 100
* %100 uzamada modülü	: ≥ 0,20 Mpa
* Max. Kopma kuvveti	: ≥ 0,30Mpa
* Kopma kuvveti	: ≥ 0,10 Mpa

TEKNİK BİLGİLER

Kürlenmemiş ürünün değerleri:

Yapısı Dispersiyon	Plastoelastik polimer
Şekli	Macun kıvamında
Kürlenme şekli	Havanın nemi ile
Yoğunluk	1,65 +/- 0,03 kg/m ³
Kabuk bağlama süresi 23°C'de/%50 relatif rutubet	20- 25 dakika
Uygulama ısısı	+ 5° C ile + 40° C arası

Kürlenmiş ürünün değerleri:

Sertlik Shore A ISO 868	20 - 25
Kopma mukavemeti ISO 8339	% 160 +/- % 50
Isı mukavemeti	- 20° C ile + 75° C arası

UYGULAMA ŐEKLİ

Uygulama yapılacak yüzeyin tek parça, temiz, yağsız ve tozsuz olması gerekir. Yüzeyde bulunan yabancı parçacıkların mutlaka yok edilmesi gerekir.

Derzin ve kartuşun hazırlanması:

Kartuşun ucunun, derzin genişliğine uygun olarak kesilmesi gerekir. Mastik uniform, eşit ve devamlı sıkılarak uygulama yapılmalıdır. Sıkma işleminin sonunda, yüzey uygun bir cisim yada sabunlu parmak ile düzgünleştirilmelidir. Kenarlardan taşan yeni sıkılmış mastik, hemen su ile temizlenmelidir.

AMBALAJ ŐEKLİ:

290 ml ,500 gr.lık kartuşlardadır. Talep edilirse 400 ml ve 600 ml sosislerde ve 5, 10, 25 ve 300 kg'lık ambalajlarda temin edilebilir.

STOKLAMA ŐEKLİ

Kuru, serin ve iyi havalandırılabilen, 10° C ile 30° C'nin arasındaki sıcaklıklarda vede orjinal ambalajında yaklaşık 18 ay muhafaza edilebilir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Uygulama sırasında, uygulama yerinin havalandırılmasına önemle dikkat ediniz. Beklenmeyen bir etki görüldüğü zaman, hemen doktora başvurunuz. Dondan koruyunuz.