

TEKADOM ACRYL FIRESTOP

Yanmayı Geciktirici Dolgu Mastiği

IBMB MPA Quality Certified

GENEL ÖZELLİKLERİ :

TEKADOM FIRESTOP, tek komponentli plastoelastik bir akrilik dispersiyon olup, alevin ve yangının yayılması geciktirir.

ÖZELLİKLERİ :

Uygulanması kolaydır,
Düşey yüzeylerde akamaz,
Pürüzlü ve gözenekli yüzeylere mükemmel yapışır,
Nem alabilen yüzeylerde sızdırmazlık amacı ile de kullanılır,
Kuruduktan sonra su geçirimsizdir,
Kuruduktan sonra boyanabilir,
Ağır hava koşullarına, yaşlanmaya ve UV'ye (güneş ışınlarına) dayanımı yüksektir,
Solvent içermez,
Su ile temizlenir.



KULLANIM ALANLARI :

- Bölme iç cephe duvarları ile zemin derzlerinde, doğrama kenarlarında ve muhtelif yapı elemanlarında,
- Ürün yapının birçok noktasında, otellerde, konutlarda, hapishanelerde, iş merkezlerinde, hastanelerde, havaalanlarında, v.s. uygulanır. Sadece iç cephelerde kullanılmalıdır.

Kürlenmemiş ürünün değerleri

Yapısı	Akrilik Dispersiyon
Şekli	Macun kıvamında
Kürlenme şekli	Havanın rutubeti ile
Yoğunluk	1680 +/- 20 kg/m ³
Kabuk bağlama süresi 23°C'de / %50 relatif rutubet	10 + 15 dakika
Uygulama ısısı	+0° C ile +40° C arası

Kürlenmiş ürünün değerleri

Sertlik Shore A	ISO 868	30 - 40
Gerilme mukavemeti	ISO 8339	0,25 – 0,35 MPa
E Modülü %100	ISO 8339	> 0,80 MPa
Kopma mukavemeti	ISO 8339	% 200 +/- 100
Isı mukavemeti		- 20° C ile + 75° C arası

UYGULAMA ŞEKLİ :

Yüzey Hazırlığı :

Uygulama yapılacak yüzeyin sert, kuru, yağsız ve tozsuz olması gerekir. Hafif nemin zararı olmaz.

Uygulama Şekli:

Yapışma gücünü arttırmak için arzu edilirse 1'e 3 oranında sulandırılmış aynı akrilik mastik karışımını önceden yüzeye bir fırça ile uygulayabilirsiniz. Birkaç dakika beklemek yeterli olacaktır. Kartuşun ucu kesilir (Derzin genişliğine uygun olarak) ve tabancaya yerleştirilir. Mastiği mümkün olduğunca tek parça halinde sıkıya gayret ediniz. Sıkılmış mastiğin yüzeyi düzeltilir ve kullanılmış malzemeler bol su ile yıkanır.

AMBALAJ ŞEKLİ :

600 ml sosis ve 300 ml kartuşlarda (20'li kolilerde)

STOKLAMA ŞEKLİ

Kuru, serin ve iyi havalandırılabilen, +10 ile + 30° C arasında ki sıcaklıkta ve orijinal ambalajında yaklaşık 12 ay muhafaza edilebilir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

TEKADOM FIRESTOP ile ilgili herhangi bir güvenlik uyarısı yoktur.