

TEKASIL NEUTRAL COLOR

ÜRÜN TANIMI:

TEKASIL COLOR kalıcı elastik, küflenmeyen, az kokulu, özellikle ıslak zemin uygulamalarında, dış cephelerde, vs kullanılmaya uygun, çok yüksek karakteristik değerlere sahip mükemmel bir dolgu ve yapıştırma silikonudur.

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ:

- Sararma yapmaz,
- Özel formülasyonu sayesinde kararma ve küflenmeye karşı en az **10 sene garantilidir**,
- Düşey yüzeylerde akma yapmaz,
- Beton, tuğla, ahşap, çelik, alüminyum, muhtelif plastik maddeler, alçıpan, seramik, cam, klinker, metaller, porselen, strafor, emaye v.s. gibi yüzeylere mükemmel yapışma sağlar,
- Nadiren gerekirse astar kullanılabilir,
- mekanik değerleri çok yüksektir,
- Değişken hava koşullarına karşı mükemmel dayanımı vardır. Güneş ışınları (UV), yaşlanmaya karşı mukavimdir,
- Korozyona (bozulma) neden olmaz,
- Yüksek hareket kabiliyetine sahiptir,

TEST VE SERTİFİKALAR:

- EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC-CE uyumludur,
- EN-15651-2:2012 G-CC-CE uyumludur,
- EN-15651-3:2012 S-CE uyumludur,
- EV-15651-4:2012 PW-INT-CE uyumludur

BAŞLICA KULLANIM ALANLARI:

- Banyo, mutfak, duş kabini, fayans ve seramik derzler, mutfak tezgahı, evye, Küvet, vs tüm ıslak zeminlerde,
- Duş kabinlerinin üretim ve montajlarında,
- Seramik derzlerinde,
- Cephe kaplama uygulamalarında,
- Kapı ve pencere doğrama derzlerinde, kör kasalarda, mobilya raf ve kasalarda,
- Çatı pencerelerin montajında

KARAKTERİSTİK DEĞERLERİ:

Kürlenmemiş ürünün değerleri:

Yapısı

Şekli

Kürlenme Şekli

Yoğunluk

Kabuk bağlama Süresi

Kürlenme Süresi

Akma Mukavemeti

Uygulama Isısı

23°C/%50 RH

23°C/%50 RH

ISO 7390

Nötral silikon

Macun kıvamında

Havanın nemi ile

1010 +/- 20 kg/m³ (şeffaf)

1310 +/- 20 kg/m³ (renkli)

5 - 20 dak. (Ortalama 7 dak.)

2 mm/gün

0 mm

+5° C ile +40° C arası



sanitar
protect

10 years
warranty



super
grip

Kürlenmiş ürünün değerleri:

Sertlik Değeri Shore A	ISO 868	> 25
Gerilme Mukavemeti	ISO 8339	0,50 – 0,80 Mpa
Gerilme Mukavemeti	ISO 37	< 1,20 MPa
E Modülü 100%	ISO 8339	0,30 – 0,50 MPa
Hacim Kaybı	ISO 10563	< % 10
Kopma Mukavemeti	ISO 37 rod 1	> % 300 - 400
Elastikiyet	ISO 7389	En az % 98
Sıcaklık Mukavemeti		-40° C ile +180° C arası

TÜKETİM MİKTARLARI:

Joint depth (mm)	Joint width (mm)			
	6	8	10	12
6	8,3	6,2	5	4,2
8		4,7	3,7	3,1
10			3,0	2,5
12				2,1

Yukarıda ki tabloda, 300 ml kartuş silikon ile derzin derinlik ve genişliğine bağlı olarak kaç metretül derz doldurulabileceği gösterilmektedir. (Değerler yaklaşık değerler olup, derzin şekline, uygulayıcıya ve derzin düzgünlüğüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

AMBALAJ ŞEKLİ:

- 300 ml kartuşlarda
- 600 ml alüminyum sosislerde
- 200 kg fiçılarda

Bunlardan farklı ambalaj şekilleri için bizimle temas kurabilirsiniz.

STOKLAMA :

Orijinal açılmamış ambalajında ve azami 25° C ısıda ki serin bir yerde 18 ay muhafaza edilebilir.

GÜVENLİK UYARILARI:

Çocukların ulaşmayacağı yerlerde muhafaza edin. Göz ile temas etmesi halinde hemen bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Sadece iyi havalandırılabilen yerlerde uygulama yapın. İstenirse Ürün Güvenlik Belgesi hemen verilir (MSDS)

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Yukarıda verilmekte olan bilgi ve teknik değerler, TKK'nın kendi bilgi ve denemelerimizin neticesi olarak sunulmuş olup, sadece bir ön bilgi aktarımıdır. Ürünün ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını mutlaka yapacağınız deneme ve testlerle kendiniz belirleyiniz.

